1 Shot – Pearlescent Pinstriping / Linierfarbe

Pearlescent Lettering Enamels auf Lösemittelbasis

Empfohlenes Einsatzgebiet:

Die hochpigmentierte Pinstriping Farbe kann für Beschriftungen, Linierungen und sogar Airbrusharbeiten auf beinahe allen Untergründen eingesetzt werden. 1 Shot Linierfarben wurde für die oberflächliche Anwendung entwickelt, lassen sich aber in Verbindung mit 4007 Hardener auch überlackieren.

Besonderheiten:

1 Shot Farben decken bereits mit einem Auftrag, sind hoch witterungsbeständig und untereinander mischbar. Die Farbe auf Öl-Basis ist hochglänzend und lässt sich nach dem Durchtrocknen nur mehr durch Schleifen entfernen.

Verarbeitung:

Die Anwendung kann mit dem Pinsel, einer Rolle oder im Sprühverfahren mit der Airbrushpistole erfolgen.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Fett, Wachs, Staub- und Kreiderückständen sein.

Kunststoffe wie PS oder PVC sollten mit dem Chromatic 5004 Clear Vinyl Primer grundiert werden. Bei Leder, Vinyl, Synthetik oder sehr flexiblem Plastik ist vorher der Chromatic Waterborne Primer (gloss / flat) zu verwenden.

Mischungsverhältnis:

Zur Verdünnung ist vorrangig einer der 1 Shot Reducer 6000, 6001 oder 6002 zu verwenden.

Für die Anwendung mit dem Linierpinsel liegt das Verhältnis bei etwa 2:1 oder weniger. Die Verdünnung sollte nur soweit benutzt werden bis sich die Farbe angenehm und problemlos ziehen lässt.

Bei Verwendung in einer Sprüh- oder Airbrushpistole sollte das Mischungsverhältnis nicht über 40% Verdünnermenge liegen. Hierzu ist der 1 Shot 6001 Low Temp Verdünner zu wählen.

Sollte die Farbe mit einer Rolle aufgetragen werden, ist keine Verdünnung notwendig.

Sofern nicht anders vorgesehen richtet sich die Verwendung des jeweiligen Reducers nach der Temperatur:

- unter 18°C - 1 Shot 6001 Low Temp Reducer
- 18 – 24°C - 1 Shot 6000 Standard Reducer
- über 24°C - 1 Shot 6002 High Temp Reducer

Ist eine Versiegelung mit Klarlack geplant, muss der Farbe bis zu max. 10% 1 Shot Hardener 4007 beigemengt werden. Als Verdünner ist dann 1 Shot 6001 Low Temp Reducer zu verwenden.

Trocknungszeiten:

1 Shot Lettering Enamels trocknen am besten bei Temperaturen über 18°C. Unter 18°C kann sich die Trocknungszeit massiv verlängern. Achtung: Unter 10°C trocknen die Farben nicht!

- Überstreichbar: 12 – 16 Stunden
- Grifftrocken: 2 – 5 Stunden
- Montagefest: 8 – 12 Stunden
- Überlackierbar: 12 – 24 Stunden (in Verbindung mit 4007 Hardener)

Reinigung:

Zur Werkzeug und Pinselreinigung wird 1 Shot Brush Cleaner 4004 empfohlen.

SPRITZWERK.AT
Airbrush Shop - Magazine - Atelier

Diese Anleitung dient als unverbindliche anwenderspezifische Empfehlung. Wir haften nicht für Schäden die durch die Verwendung dieser Empfehlung entstehen können. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bei Fragen oder Anregungen: office@spritzwerk.at oder +43 664 238 7 220 (Mo-Fr. von 10-18 Uhr)